

GRANIT

T 80

- влагостойкий
- морозостойкий
- для системы «теплый пол»

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА



Расход 14 кг/м²
при толщине слоя 10 мм

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

РОВНИТЕЛЬ T 80 изготовлен на основе цемента, фракционированного песка, минеральных наполнителей, полимерных добавок. Предназначен для основного выравнивания поверхностей пола слоем до 80 мм. Ровнитель T 80 может использоваться в качестве основания под твердые напольные покрытия (керамическая плитка, паркетная доска, ламинат и т.п.) Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, придания полу необходимого уклона. Применим в системах «теплый пол». Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток, температуру не ниже +5 °C и прочность не менее 20 МПа. Все конструктивные швы, стыки, трещины, а также отверстия, допускающие утечку раствора, должны быть заделаны, сложные дефекты удалены. По периметру стен (колонн) заливаемой площади необходимо проложить демпферную ленту.

Поверхность под ровнитель для пола должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, краски и т. д. Перед проведением работ основание необходимо обработать грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В воду добавить сухую смесь из расчета 0,17–0,2 литра воды на 1 кг смеси и тщательно перемешать механическим способом до получения однородной массы. Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать. Готовый к применению ровнитель должен быть израсходован в течение 2 часов с момента затворения. Передозировка воды может привести к снижению прочностных характеристик и появлению трещин в готовой поверхности пола.

Для устройства поверхности с требуемым уклоном рекомендуется добавлять воду по нижнему пределу, а для создания горизонтальных ровных оснований по верхнему пределу (см. таблицу технических характеристик).

ПРИМЕНЕНИЕ

Установить маяки на подготовленное основание через 1,5–2 м. Готовый раствор ровнителя выложить на основание и равномерно распределить с помощью правила. Для заглаживания поверхности используется металлический шпатель и терка. Если площадь заливки превышает 20 м², то необходимо выполнить деформационные швы. В период работ и твердения выравнивающей смеси для пола не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены температурно-влажностного режима. Температура воздуха и основания должна быть от +5 °C до +30 °C. Ходить по покрытию можно через 24 часа. Укладка плитки возможна не ранее чем через 2–5 суток в зависимости от толщины слоя и температурно-влажностных условий.

Укладка декоративных покрытий выполняется в соответствии с рекомендациями производителей с обязательным контролем влажности основания.

РАСХОД

Средний расход сухой смеси 14 кг/м² при толщине слоя 10 мм. Практический расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления.

ТУ 5745-003-0138560315-2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый

Пропорция замеса на 1 кг смеси: 0,17–0,2 л воды

Пропорция замеса на 25 кг смеси: 4,25–5 л воды

Толщина слоя раствора: от 10 до 80 мм

Жизнеспособность раствора: 2 часа

Прочность на сжатие, не менее: 15 МПа (марка М150)

Температура применения: от +5 °C до +30 °C

Морозостойкость: F35 (35 циклов)